

五色石® WSS-2002

产品技术说明书

五色石® WSS-2002 锤纹助剂适用于各种水性&油性涂料中，能赋予涂料理想的花纹效果，比传统的锤纹助剂能产生更强的立体花纹，可以用于铝粉漆，也可以用于普通有色漆。

推荐应用、推荐添加量

- 水性&油性自干体系
- 水性&油性 PU 双组分体系
- 水性&油性氨基烤漆体系

根据实际需求效果，添加总量的 0.2%-0.8%

技术数据、化学成分

有机硅氧烷共聚物溶液

- 外观：透明液体

工艺说明

- 漆液粘度不低于 150 秒（涂-4 杯），喷涂时，黏度要尽量在 50 秒以上。
- 喷涂时建议用对嘴式喷枪，口径不低于 1.5mm，其它喷枪要调到出漆量最大的位置，漆膜尽量喷厚点，不留挂为止。
- 最好两遍成型。第一遍可以薄薄的喷一层，能盖住底就可以了；第二遍在第一遍 10 分钟后进行，喷涂粘度要尽量高，用快干溶剂或触变剂，减少漆膜流平时间。
- 若在实际生产中不能得到理想的花纹效果，可以考虑四点：
a. 树脂的选用 b. 喷涂工艺 c. 油漆粘度. 固体分 d. 喷枪口径和出漆量

包装、储存稳定性

○25 公斤，塑料桶 ○180 公斤，铁桶

未开封的原包装情况下储存，自生产之日起 12 个月内使用。

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理