

五色石® WSS®-353

产品技术说明书

WSS®-353 用于溶剂型，无溶剂型和辐射固化涂料的消泡剂，应用范围：胺/酰胺固化环氧类地坪涂料、溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨、辐射固化清漆、木器和家具涂料、胺/酰胺固化环氧烤漆。

- 用于溶剂型，无溶剂型和辐射固化配方
- 特别适用于要求高相容性的配方
- 额外的流平效果
- 无溶剂

推荐应用

- 胺/酰胺固化环氧类地坪涂料
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%
- 溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0
- 辐射固化清漆
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%
- 木器和家具涂料
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-0.8%
- 胺/酰胺固化环氧烤漆
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%
- 皮革涂料
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-0.8%

技术数据

- 供货形式：液体
- 活性物含量：100%

化学成分

有机改性聚硅氧烷

工艺说明

- 用于色漆配方时，建议研磨阶段加入
- 使用前搅拌
- 用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合

○预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

○必须经过高剪切力混合

包装

○25 公斤，塑料桶；○200 公斤，铁桶

储存稳定性

未开封的原包装在无冰冻情况下储存，12 个月内使用

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理